

RAVENOL Hot Red Grease HRG 2

**1 кг**

Артикул:
1340121-001
Артикул:
1340121-001-03-999
Штрих-код:
4014835756519

**5 кг**

Артикул:
1340121-005
Артикул:
1340121-005-03-999
Штрих-код:
4014835756557

**10 кг**

Артикул:
1340121-010
Артикул:
1340121-010-03-999
Штрих-код:
4014835756533

**15 кг**

Артикул:
1340121-015
Артикул:
1340121-015-03-999
Штрих-код:
4014835756564

**25 кг**

Артикул:
1340121-025
Артикул:
1340121-025-03-999
Штрих-код:
4014835756571

**100 г**

Артикул:
1340121-100
Артикул:
1340121-100-04-999
Штрих-код:
4014835844636

**180 кг**

Артикул:
1340121-180
Артикул:
1340121-180-03-999
Штрих-код:
4014835756588

**200 г**

Артикул:
1340121-200



400 г

Артикул:

1340121-400

Артикул:

1340121-400-04-999

Штрих-код:

4014835756540

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MAN 284 Li-H2, MB-Approval 265.1	
Соответствует спецификациям	DIN 51502 KP2P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB2	
Цвет	Красный	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Классификация продуктов	KP2P-35	DIN 51502
Рабочая температура	0 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	200 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	265-295	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	0	DIN 51802
Температура каплепадения	260 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	140 mm ² /s	DIN 51562-1

Аналоги OEM

BMW

83190447919

FEBI

28193

Land Rover

STC3435

SWAG

10921909

Volkswagen Group

G052133A2