

RAVENOL *Hydraulikoel TS AF 22*

Yopishqoqlik: 22**Mineral****20 L**

Mahsulot kodi:

1323123-020

Mahsulot kodi:

1323123-020-01-999

**208 L**

Mahsulot kodi:

1323123-208

Mahsulot kodi:

1323123-208-01-999

**1 000 L**

Mahsulot kodi:

1323123-700

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22 - bu metallurgiya sanoatida foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan, fosfor va oltingugurt bilan boyitilgan rux va kulsiz aralash gidravlik moy. Timken sinovlarida ajoyib natijalarga erishildi.

Maxsus tanlangan komponentlar qo'shilishi tufayli **RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22** hatto ekstremal sharoitlarda ham mukammal aşınma himoyasi, yaxshi oksidlanish barqarorligi va uzoq xizmat muddatini taqdim etadi. U germetiklarga nisbatan neytraldir. Bundan tashqari, qo'shimchalar korroziyadan mukammal himoya qiladi va ko'piklanishning oldini oladi.

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22 HLP gidravlik moylari uchun DIN 51 524 2-qism talablaridan oshib ketadi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22 metallurgiya sanoatida gidravlik suyuqlik sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu yerda DIN 51 524 2-qism spetsifikatsiyasiga javob beradigan rux va kulsiz gidravlik moy talab qilinadi.

Xususiyatlari:

- Yuqorilash xususiyatlari;
- Yaxshi oksidlanish barqarorlik;
- Qarishga yuqori qarshilik;
- Yuqori darajadagi aşınma himoyasi;
- Yuqori darajadagi korroziyadan himoya;
- Muhrlash materiallariga neytral munosabat;
- Ko'piklanishga qarshilik.

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Talablarga mos keladi	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51524-2	
Zichlik 20°C da	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	4.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	22 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	103	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	206 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test nach DIN E 51434	